

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.14315-1/EXY 34 HFO/2023/V0

EXY 34
HFO



1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku:	EXY 34 HFO
2. Zamýšlené použití:	Tepelněizolační výrobek pro budovy – Stříkaná polyurethanová pěna vyráběná in-situ
3. Výrobce:	HONTER Company s.r.o., Na strži 2102/61a, Praha 4 – 140 00, Česká republika
4. Zplnomocněný zástupce:	není relevantní
5. Systém POSV:	Pro použití podmíněné předpisy pro reakci na oheň – systém 3 Jakékoliv použití – systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 14315-1:2013	Oznámený subjekt: 1020 Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-020048226 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika

7. Deklarované vlastnosti

Tabulka č. 1:

Vlastnosti	Číslo normy	Hodnota
Tloušťka	EN 14315-1:2013	± 5 %
Počáteční hodnota tepelné vodivosti při 10°C*		$\lambda_{D1} = 0.023 \text{ W/m.K}$
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti po stárnutí (λ_D)* dle Přílohy J normy EN 14315-1:2013 a teplotě 10°C		Tloušťka $\geq 120 \text{ mm}$ 0,026 W/m.K
Reakce na oheň		Třída E
Reakční profil při 21°C		NPD
Objemová hmotnost vypěněného materiálu		(35±5) kg/m ³
Stálost reakce na oheň při stárnutí/degradaci		Reakce na oheň se s časem nesnižuje dle čl.4.2.5.2 EN 14315-1
Stálost tepelného odporu při stárnutí/degradaci		viz Tabulka č. 2
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí/degradaci		NPD
Obsah uzavřených pórů		CCC4 ($\geq 90 \%$)
Propustnost vodní páry -faktor difúzního odporu		$\mu \leq 64$
Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření		$W_p \leq 0,2 \text{ kg/m}^2$
Napětí v tlaku při 10% deformaci		$\geq 150 \text{ kPa} - \text{CS}(10\text{Y})150$
Dotvarování tlakem		NPD
Zvuková pohltivost-vážený činitel zvukové pohltivosti		NPD
Nebezpečné látky – emise VOC (EN ISO 16000-10)		Vyhovuje požadavkům na emise VOC
Přílnavost k podkladu kolmo k povrchům		NPD
Reakce na oheň v standardních sestavách simulující konečné použití		NPD
Deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách: Zatížení: 20 kPa; teplota: (80±1)°C, Čas: (48±1)hod		NPD
Rozměrová stálost (70±2)°C a RH (90±5)°C		NPD
Rozměrová stálost (-20±3)°C	NPD	

Pozn.: NPD = žádný ukazatel není stanoven.

Kód značení: PU EN 14315-1- CCC4-CS(10Y)150-MU64-W0,2

Poznámka: *Deklarované hodnoty byly stanoveny na základě měření provedených Oznámeným subjektem a interních měření - na vzorcích připravených za standardních laboratorních podmínek. Parametry se mohou lišit podle podkladu a techniky aplikace.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.14315-1/EXY 34 HFO/2023/V0

EXY 34[®]
HFO



Tabulka č. 2:

Tloušťka [mm]	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti po stárnutí (λ_D) dle Přílohy J normy EN 14315-1:2013 [W/m.K]	Úroveň tepelného odporu (R_D) [m ² .K/W]
30	0,028	1,10
35	0,028	1,25
40	0,028	1,40
45	0,028	1,60
50	0,028	1,80
55	0,028	2,00
60	0,028	2,10
65	0,028	2,30
70	0,028	2,50
75	0,028	2,70
80	0,027	3,00
85	0,027	3,15
90	0,027	3,30
95	0,027	3,50
100	0,027	3,70
105	0,027	3,90
110	0,027	4,10
115	0,027	4,30
120	0,026	4,60
125	0,026	4,80
130	0,026	5,00
135	0,026	5,20
140	0,026	5,40
145	0,026	5,60
150	0,026	5,80
155	0,026	6,00
160	0,026	6,15
165	0,026	6,35
170	0,026	6,50
175	0,026	6,70
180	0,026	6,90
185	0,026	7,10
190	0,026	7,30
195	0,026	7,50
200	0,026	7,70

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

HONTER[®] Company s.r.o.
Ne stráž: 2102/61a
140 00 Praha 4
IČ 24719609
DIČ CZ24719609

V Praze, dne 30.06.2023

Jan Černý, výkonný ředitel HONTER Company s.r.o.